

FIBER	ANTÄNDLIGHET	UPPKOMST AV STATISK ELEKTRICITET	VATTENUPPSUGNINGSFÖRMÅGA
Ylle (Merinoull)	svårantändlig, brinner dåligt	lätt	god
Silke	svårantändlig, brinner dåligt/en stund	lätt	dålig
Bomull	svårantändlig, brinner lugnt	väldigt liten	god
Viskos	svårantändlig, brinner aggressivt	liten	mycket dålig
Polyester	lättantändlig, brinner långsamt	lätt	dålig
Konstläder (polyuretan)	lättantändlig, brinner dåligt, smälter	liten	mycket dålig

Nylon (polyamid)	lättantändlig, brinner fort, smälter och töjer	lätt	god
-----------------------------	--	------	-----

Klädworkshop, identifieringstabell för fibrer.